



LABOND C103

Tile Adhesive for Interior / Exterior Walls and Floor Application

英泥黏合膠泥 (俗稱瓦仔膠—般磚瓦適用)

簡介：

LABOND C103 是一種黏合英泥漿適合固定各類瓦磚 (厚身雲石及石板除外)。LABOND C103 可應用在室內外於垂直及水平面。

技術資料：

儲存時間 (在乾爽環境下)	: 6個月
適合施工溫度	: 5°C - 35°C
初步結合形成	: 30分鐘
黏結力強度	: 第七天 1.01N/mm ²
(BS EN 1348:1999)	第二十八天 0.97N/mm ²
抗拆力強度	: 第七天 0.62N/mm ²
(BS EN 1324:1999)	
顏色	: 灰

應用資料： S = 每塊瓦磚面積 W = 每塊瓦磚重量

	施工面	瓦磚大小及重量		坑紋鋸刀
		一般黏合	加強黏合	
內牆	已抹底灰的三合土面	S < 450 cm ² W < 40 kg / M ²	S < 1,200 cm ² W < 40kg / M ²	6 * 6 * 6 或 9 * 9 * 9 *
外牆	已抹底灰的三合土面	S < 100cm ² W < 40kg / M ²	S < 900 cm ² W < 40kg / M ²	6 * 6 * 6 或 9 * 9 * 9 *
室內地台	地台沙漿或塗膜面 石板 / 預製石屎板地	S < 225 cm ²	S < 900 cm ²	9 * 9 * 9 *
		S < 100 cm ²	S < 225 cm ²	9 * 9 * 9 *
室外地台	石屎地台重量 超過350 Kg / M ²	不適合	S < 300 cm ²	9 * 9 * 9 *

LABOND

**應用指示：****準備工作**

先將在施工面上的塵埃及油脂物清除。每包 25 公斤的 C103 加入 5.8 至 6 公升清水。用鏟刀或電鑽 (調較速度為 400 至 600 rpm) 混和直至形成具脹力的灰漿。等 5 至 10 分鐘才開始施工。

施工

用坑紋型鏟刀將 C103 批上工面上，視乎瓦磚大小，批上有足夠厚度的 C103 上。將瓦磚依位置按貼施工面上，要注意是否完全貼緊 C103 上。

技術支援：

萬寶建築化工技術部很樂意為客戶提供施工意見。

包裝 / 用量：

每包 25 公斤，一般性黏合需要 1.7 公斤做一平方米，加強性黏合需要 3.4 公斤做一平方米。