



WoodGuard P556

木器安全能保護漆

1.0 簡介：

Woodguard P556 樹脂基的產品，加入防止細菌生長和昆蟲侵入成份。是一種無顏色保護劑。

2.0 技術資料：

- 包含特殊結合劑能滲入木材內，形成保護層防止細菌生長和防止昆蟲侵入；
- 保護層同時具有防水效能，阻止雨水滲透，引致腐壞；
- 由於 P556 是滲透入樹木內，並不會在樹木表面成膜層度致日後破裂；
- P556 是一種透明樹脂，塗上後並不會遮蓋了原有木紋；
- 由於 P556 是有防水功能，能減低樹木因潮濕空氣下而變形。

3.0 一般應用範圍：

Woodguard P556 主要是用於木制品上，為了防止細菌生長和防止昆蟲侵入木材而設計，適合用於室內及室外。

4.0 施工指引：

成份	:	結合劑	:	樹脂
		色素	:	透明氧化鐵
		保護劑	:	殺蟲、菌
		溶劑	:	石油溶劑
密度	:	0,84 +/- 0,05		透明
乾透需在相對濕度 20°C 和 65°C	:	無塵	:	1 小時
		乾透	:	6 - 8 小時
				第二層需在 24 小時後進行
用後外觀	:	無光澤或半光亮視乎木材吸收和塗抹的次數。		
顏色	:	無色和十種顏色混合一起		
包裝	:	25 公升/桶		
燃燒點	:	35°C		
可儲存時間	:	1 年 (原裝未曾開封)		
健康與安全	:	易燃性產品。需放置在空氣流通儲存室內。避免接觸眼睛和長時間接觸皮膚		

5.0 施工指引：

必需依照 Unified Technical Documentation (D.T.U.) 59/1 和 UNPVF 對室外木器保護規定。

WoodGuard P556

木器安全能保護漆



6.0 表面處理：

- **新木材:**
必需先清潔、用沙紙打磨、去塵和干透，濕度不能超過 20%。
- **典型木材:**
必需用強力溶劑(如三氯乙烯)除去表面油脂。
- **油漆或光油處理木材:**
必需用沙紙打磨及除掉表層。
- **已加工木材:**
可在已染色或已做防腐木材重新做一層，但必需先洗滌和除塵。

7.0 施工用具：

Woodguard P556 只需將材料完全攪伴後即可使用。

Woodguard P556 可用毛刷、海綿或抹布做第一層，需將木材塗抹至完全飽滿。

室內環境： 只需塗抹 1 - 2 層便足夠

室外環境： 對室外環境需三層塗膜才能持久耐用。第一層和第二層施工需相隔 12 小時，第 3 層則在第二層的 24 小時後進行。

注意事項： 在室外，第一層只可用無顏色的，最後兩層則使用有色彩的。

稀釋： 第一層必須以 10-20% 石油溶劑稀釋才易於滲入比較堅硬的木材內，餘下兩層可無需稀釋

覆蓋面積： 每公升可做 8 - 12m²，但視乎木材吸收程度。

施工後清洗： 石油溶劑

8.0 技術支援：

如有任何技術上問題，可諮詢萬寶行國際有限公司技術部。

9.0 包裝：

1 或 15 公升/桶