



EASY-FIX C102

Flexible Tile adhesive (Internal Use Only)

易安妥即用瓦片黏合膠(室內用)

1.0 簡介

LABOND C102 是一種優質單組份預先調配而成的丙烯酸樹脂成份瓦片黏合膠。產品是即開即可使用的彈性黏合漿體，主要用於室內地面牆身來固定不同種類的傳統瓦片，雲石和半透明陶瓷瓦片。

2.0 應用範圍

- (a) 可簿貼多種雲石和陶瓷瓦片。
- (b) 可黏合水泥批盪，石膏板，纖維板，木器和輕質水泥板。

3.0 技術資料

狀態	: 白色漿狀
彈性模量	: 0.07 Mpa
剪裂強度	: 3.4 Mpa
施工溫度在 20°C	: 20-30 分鐘
凝固速度在 20°C	: 24 小時
拉展強度 28 天後	: 0.40 Mpa
符合規格	: AS2358-1990, BS5980-1980

4.0 施工指引

- (a) 如黏合瓦片為 150mm*150mm 以下，可使用工具 6mm*6mm 齒鏟施工。
- (b) 如瓦片大於 150mm*150mm，則需用工具 10mm*10mm 齒鏟施工。
- (c) 使用適當施工齒鏟，每次將 C102 盪於施工基面若面積 0.5m²。
- (d) 把瓦片貼在適當位置，並用力將瓦片壓在基面上。
- (e) 小心檢查瓦片是否黏合安妥，沒有出現空隙為準。
- (f) 如瓦片底有坑紋，需先用 C102 盪平，才可把瓦片貼上。

5.0 基面處理

先將附著施工面上塵埃，油脂及疏鬆物質清除。如油漆基面，必須把 75% 以上油漆清理妥當才可施工。基面和瓦片伸縮縫匙互相配合，在開始裝修前就應設定其位置。一般設計伸縮縫相距約 5 米闊，切勿將瓦片覆蓋在上面。

6.0 填縫處理

瓦片填縫必須在完成黏合瓦片後 24 小時才可施工。
瓦片與瓦片接合寬度小於 3mm，可使用 Labond C100 填縫灰。
瓦片與瓦片接合寬度在 4mm - 12mm，可使用 Labond C100s 填縫灰。

LABOND

7.0 衛生與安全

溫度在 40°C 以上和 5°C 以下, 不適合使用 Labond C102。

Labond C102 不適合用於游泳池。

Labond C102 分類為非危險性物質。

只適合用於室內環境。

8.0 技術支援

萬寶建築化工技術部很樂意為客戶提供技術建議。

9.0 包裝

5 Kg / 桶

10.0 用量指引

5kg 可造面積約 3m² (以 6mm*6mm 齒鏟施工)。

用量是應各類瓦磚大小而轉變。